

# LINHA OMNISPORTS®



## FICHA TÉCNICA

## TRAINING

## REFERENCE\*

## EXCEL\*

Classificação de uso EN 685 ISO 10874			34	34	34
	<b>Espessura total</b>	<b>EN 428 ISO 24346</b>	5mm	6,5mm	8,3mm
	<b>Capa de uso de PVC</b>	<b>EN 429 ISO 24340</b>	0,7mm	0,7mm	0,8mm
	<b>Dimensões (manta)</b>	<b>EN 426 ISO 24341</b>	2 x 20,5m	2 x 20,5m	2 x 20,5m
	<b>Embalagem (manta)</b>	<b>EN 426 ISO 24341</b>	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>
	<b>Peso médio</b>	<b>EN 430 ISO 23997</b>	4,23kg/m <sup>2</sup>	4,71kg/m <sup>2</sup>	6,15kg/m <sup>2</sup>
	<b>Proteção superficial</b>		Sim	Sim	Sim
	<b>Identação residual</b>	<b>EN 433 ISO 24343-1</b>	0,16mm	0,21mm	0,29mm
	<b>Absorção de choques</b>	<b>EN 14808</b>	19%	27%	33%
	<b>Índice de restituição de bola</b>	<b>EN 12235</b>	> 98,4%	> 99%	> 99%
	<b>Fricção</b>	<b>EN 13036-4</b>	100	88	103
	<b>Brilho</b>	<b>EN 13747</b>	11%	14,4%	10,8%
	<b>Deformação vertical</b>	<b>EN 14809</b>	1,0	1,33	1,21
	<b>Energia radiante</b>	<b>EN 13501-1</b>	B <sub>f</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>f</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>f</sub> S <sub>1</sub>
	<b>Emissão de COV</b>	<b>AGBB/DIBT</b>	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

www.tarkett.com.br